



ООО «КС» – «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАЕМАЯ С ВОДОЙ
ДЛЯ ЗАЛИВКИ

ECORESIN Simil Ceramica

Техническое описание

ECORESIN Simil Ceramica (компонент А)	Вода (компонент В)
------------------------------------------	-----------------------

Применение	Для получения изделий различной формы, отливается в силиконовые или полиуретановые формы. Конечные изделия, полученные из ECORESIN Simil Ceramica (ESC) , точно копируют исходный прототип, без каких либо деформаций и усадок. После окончательного высыпивания, изделие может быть окрашено любыми типами красок, а также быть обработана в гальванической ванне.
Описание системы	ECORESIN Simil Ceramica (ESC) - это синтетическая материал, который смешивается с водой в соответствующем отношении. ESC является абсолютно нетоксичными и не вызывает раздражения при контакте с кожей или проглатывании. ESC , благодаря своей формуле, может быть использован для получения изделий методом отливки, после отверждения конечный продукт имеет внешний вид керамики, не требуя дополнительной поверхностной обработки.
Метод использования	Материал представляет собой порошок, готовый к использованию. Применение методом отливки: после перемешивания в течение 2 минут порошка с водой в рекомендуемых пропорциях, получается жидкая масса, которая прекрасно льется и заполняет всю форму. Подходит для создания как низкого так и высокого рельефа, моделей, статуэток, ваз любого типа для арт-сектора.

Технические характеристики				
Внешний вид	Белый порошок (бывают окрашенные варианты терракотовый, черный)			
Плотность материала	10-10-51 (ASTM D 1475)		1,78-1,96	
Соотношение компонентов ECORESIN Simil Ceramica /вода	по весу		100: 28	
Максимальная толщина отливки (слоя)	Без ограничений			
В ходе реакции	Время жизни (при 25°C, 18000МПа)	10-10-73 (*)	мин	10-12
	Время застывания	10 -10-50a (UNI 8701)	мин	15-20
	Время полного отверждения	4-15 часов в зависимости от толщины, формы, температуры		
Характеристики конечной системы (см. примечание)	Цвет	Белый (терракотовый, черный)		
	Твердость		H/mm ²	300
	Устойчивость к сжатию – влажный образец	(выдержка в течении 24 часа при 100% влажности)		H/ mm ² 40
	Твердость Устойчивость к сжатию – сухой образец	(выдержка в течении 8 часов в сухой атмосфере)		H/ mm ² 55



ООО «КС» – «Атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	Температуростойкость	После полного высыхания	°C	100-120
Рекомендации	При смешении компонентов возможно увеличение объема общей массы смеси. Увеличение заметно лишь при величине образца порядка 50x50x2,5см., либо при добавлении красителей в водную пасту. Специальные добавки позволяют избежать данного явления не изменяя характеристики конечного изделия			
	Отверждение материала происходит при комнатной температуре. Помещение материала в вентилируемую нагревательную камеру при температуре 30-40°C ускоряет созревание материала.			
	Применение наполнителей нежелательно.			
Инструкция по применению	<p>МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Применение методом отливки: после перемешивания в течение 2 минут порошка с водой в рекомендуемых пропорциях, получается жидкая масса, которая прекрасно льется и заполняет всю форму. Подходит для создания как низкого так и высокого рельефа, моделей, статуэток, ваз любого типа для арт-сектора. Материал водостоек, в воде не изменяет цвета.</p> <p>ИНСТРУКЦИЯ: Подготовить массу, используя указанные соотношения, медленно добавляя ECORESIN в воду (не наоборот!). Тщательно перемешивать, до приобретения массой достаточной вязкости и текучести, и отсутствия комков. Для перемешивания значительного количества рекомендуется использование электрической мешалки. Не рекомендуется использования в качестве перемешивающего устройства гребного винта. Рекомендуется на первой стадии интенсивное перемешивание, а на завершающей медленное, для избежания захватывания пузырьков воздуха массой. Перемешивание должно быть минимум 2 минуты. Далее массу медленно заливают в форму на самое высокое место, избегая попадания и захватывания воздуха в ходе литья. Масса может быть дегазирована с помощью вакуума или же с помощью вибрации в соответствующей аппаратуре. Можно извлечь конечное изделие уже после 15-20 минут, оставляя его в хорошо проветриваемом месте, для завершения процесса сушки. Добавление в воду оксида железа вызывает окрашивание массы и увеличивает время жизни и времени, перед извлечением изделия. После полного высыхивания и окончания реакций любого типа (после приблизительно 8 часов или меньше, при условии сушки в проветриваемом месте или в печи с горячим воздухом) конечные изделия не разлагаются и не деформируются даже при длительном контакте с водой.</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ: Смесь может быть залита в форму или нанесена кистью или шпателем (разновидность Brash).</p>			
Хранение	Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 15-30°C, в сухом и проветриваемом месте. Срок хранения 1 год. На каждой упаковке указанна дата изготовления и истечения срока годности и номера лота.			
Данные приведены для комнатной температуры 18-20°C. При меньших температурах время перед извлечением готового изделия увеличивается. Примечание: Приведенные данные являются результатом лабораторного исследования. Поскольку условия использования продукта могут быть отличными от условий, в которых были проведены тесты, данные следует адаптировать к реальным условиям применения материала. Поэтому производитель не может нести ответственности за приведенные здесь данные.				
Единицы измерения: 1 мПа*сек = 1 сПз		1МН/м ² = 10 кг/см ² = 1 МПа		